

CHASSAGNE BEAUHARNAIS^{MC} – CALCAIRE FRANÇAIS

● CALCAIRE



DESCRIPTION

Des teintes beige terre et d'occasionnelles nuances rougeâtres constituent la base de ce calcaire. Son veinage cristallin sporadique et les fossiles de coquillages rehaussent l'esthétique de tout projet de construction.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

Début du 20^e siècle

Sur demande

FINIS DISPONIBLES

Brossé
Adouci

Grenailé
Bouchardé

Vieilli

APPLICATIONS

Extérieure
Intérieure
Horizontale


Verticale
Commerciale
Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	1.87 %	1.87 %
Poids volumique	ASTM C97	159 lb/pi ³	2 547 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	22 497 Psi	155 MPa
Module de rupture	ASTM C99	1 669 Psi	11.5 MPa

NATURELLEMENT DURABLE^{MC}

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020



POLYCOR

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

polycor.com

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.