

# ROCHERONS – CALCAIRE FRANÇAIS



● CALCAIRE



## DESCRIPTION

Le grain dense et compact de ce calcaire lui donne une apparence semblable à celle du marbre. Des coquillages sont disposés ici et là sur le fond neutre, d'un beige uniforme et rosé. Un choix souple et polyvalent pour toute application, qu'elle soit intérieure ou extérieure.

## CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1893

700 m<sup>3</sup> et plus  
(24 500 pi<sup>3</sup>)

## FINIS DISPONIBLES

Poli	Grenaillé	Vieilli
Adouci	Bouchardé	Brûlé

## APPLICATIONS

Extérieure	Verticale
Intérieure	Commerciale
Horizontale	Résidentielle

## RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES


		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.40 %	0.40 %
Poids volumique	ASTM C97	166.87 lb/pi <sup>3</sup>	2 673.1 kg/m <sup>3</sup>
Compression uniaxiale	ASTM C170	24 275 Psi	1 673.7 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	1 661 Psi	11.46 MPa
Module de rupture	ASTM C99	2 310 Psi	15.92 MPa

## NATURELLEMENT DURABLE<sup>MC</sup>

Health Product Declaration<sup>®</sup> (HPD) disponible 2020



POLI



CARRIÈRE SITUÉE À:  
Comblanchien, Bourgogne, France



**POLYCOR**

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

**polycor.com**

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.