


# ROCHERONS DORÉ<sup>MC</sup> – CALCAIRE FRANÇAIS

● CALCAIRE



## DESCRIPTION

Ce calcaire à grain fin expose une vaste gamme de tons terreux, allant d'un beige léger à un gris-beige chaud, rehaussé ici et là de taches rougeâtres. Des motifs sablonneux sillonnant la surface créent un fini texturé unique.

## CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1893

425 m<sup>3</sup> et plus  
(14 875 pi<sup>3</sup>)

## FINIS DISPONIBLES

Poli	Grenailé	Vieilli
Adouci	Bouchardé	Brûlé

## APPLICATIONS


Extérieure	Verticale
Intérieure	Commerciale
Horizontale	Résidentielle

## RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.40 %	0.40 %
Poids volumique	ASTM C97	165 lb/pi <sup>3</sup>	2 643 kg/m <sup>3</sup>
Compression uniaxiale	ASTM C170	25 972 Psi	179 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	1 661 Psi	11.46 MPa
Module de rupture	ASTM C99	2 329 Psi	16.1 MPa

## NATURELLEMENT DURABLE<sup>MC</sup>

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020



**POLYCOR**

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

**polycor.com**

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.