

ROCHERONS MOUCHETÉ^{MC} – CALCAIRE FRANÇAIS

● CALCAIRE



À VENIR

DESCRIPTION

Le fini homogène de ce calcaire à grain très fin s'apparente à celui du marbre. Cette variété de calcaire français classique expose des coquillages et des fossiles plus prononcés, ce qui met en valeur le contraste saisissant des textures et offre de multiples possibilités de conception et d'application.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1893

Sur demande

FINIS DISPONIBLES

Poli	Grenailé	Vieilli
Adouci	Bouchardé	Brûlé

APPLICATIONS


Extérieure	Verticale
Intérieure	Commerciale
Horizontale	Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES


		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.40 %	0.40 %
Poids volumique	ASTM C97	166.87 lb/pi ³	2 673.1 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	24 275 Psi	1 673.7 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	1 661 Psi	1 146 MPa
Module de rupture	ASTM C99	2 310 Psi	15.92 MPa

NATURELLEMENT DURABLE^{MC}

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020



ADOUCI



CARRIÈRE SITUÉE À:
Comblanchien, Bourgogne, France



POLYCOR

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

polycor.com

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.