

POUILLENAY

CALCAIRE DE BOURGOGNE



- Calcaire à entroques, Jurassique moyen, Étage Bajocien inférieur
- Fond gris beige à gros grains, composé de débris d'entroques miroitantes
- Fond gris beige rosé à gros grains, composé de débris d'entroques miroitantes
- Pouillenay (21)

RÉFÉRENCES

Chrystal Park, Neuilly-sur-Seine / Banc Faire, Paris / British Museum, Londres (UK) / Mur de Réformation, Genève (CH) / The City & County Museum, Lincoln (UK) / National Gallery Playfair, Edimbourg (UK)

EMPLOIS PRÉCONISÉS	
État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé, Brossé
Revêtement de sol	Trafic collectif modéré intérieur et extérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau et appui extérieurs, Soubassement et Couronnement extérieurs
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieur, Bandeau et Appui extérieurs, Soubassement et Corniche extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Masse volumique apparente	NF EN 1936	2400 à 2600 kg/m³
Porosité	NF EN 1936	4 à 6 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	1500 à 1800 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1	40 à 60 MPa
Résistance à la flexion	NF EN 12372	6 à 9 MPa
Abrasion	NF EN 14157	27 à 32 mm
Capillarité C1	NF EN 772-11	30 à 70 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11	30 à 70 g.m-2.s-1/2
Glissance milieu sec	NF EN 14231	55 à 65 Grenaillée
Glissance milieu humide	NF EN 14231	50 à 55 Grenaillée